

JAIA

F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

# 一液弾力性接着剤 クイックMS

金属・ガラス・硬質塩化ビニルなど幅広い材料への接着が可能な、一液湿気硬化形の変成シリコーン樹脂系接着剤です。短時間接着が可能で、硬化後はゴム状の弾力性を持ちます。揮発性物質の揮散が少ない環境に配慮した接着剤です。一液湿気硬化タイプのため金属のような非多孔質材料同士の張り合わせでは硬化が遅くなります。



変成シリコーン樹脂系接着剤

化学反応形無溶剤タイプ

指定可燃物 可燃性個体類

容量	包装形態	梱包単位
200g	チューブ	10

## 用途

適用箇所	屋内
適用材料	スレート・モルタル・木材・金属材料・ 珪酸カルシウム板・陶磁器質タイル・ 硬質プラスチック・ガラスなど

注) 1. 金属のような非多孔質材料同士の張り合わせでは硬化が遅くなります。  
2. ポリエチレン、ポリプロピレンなどの接着には適しません。

## 性質

外観	白色 ペースト状	
主成分	変成シリコーン樹脂	
張付け可能時間	5°C	15分
	23°C	10分
	35°C	5分

## 使用方法

### 【下地及び被着材の清掃】

1. 接着面はよく乾燥させ、接着不良の原因となるホコリ・油分・錆などを取除きます。

### 【接着剤の塗布】

1. 付属のノズルを取り付け、ノズル先端を切り落とします。
  2. 張り合わせる片面に接着剤を塗布します。
- チェック：接着剤を厚く塗り過ぎると、硬化するまで時間が掛かります。

### 【張り付け】

1. 接着剤塗布後すぐに張り付け、充分圧着します。
- チェック：一液湿気硬化タイプの接着剤ですので、ガラスや金属のような非多孔質材料同士の接着施工では硬化が遅くなったり内部硬化が進行しない場合があります。
2. 湿気により硬化する接着剤ですので、使い終わったらチューブ口元の接着剤を拭き取り、チューブに空気が入らないように蓋をします。

### 【養生】

1. 張り合わせ後、接着剤が硬化するまでは外力が加わらないように養生します。
- チェック：一液湿気硬化タイプの接着剤ですので、硬化時間は接着剤の塗布厚・使用環境・接着材料により異なります。

## 取り扱い上の注意事項

クイックMSを使用する前に以下の項目に注意して下さい。

- 接着用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- 品種の異なる接着剤と併用及び混合はしないで下さい。
- 5°C～35°Cの環境で使用・保管して下さい。
- 可燃性のある成分を含んでいます。火気に注意して下さい。
- 保管・使用時は「消防法」などの法令に従って下さい。
- 取り扱い場所及び作業箇所は換気を行って下さい。また、施工後も接着剤が硬化するまで、通常の換気（日常生活の程度、朝夕1～2時間）を行って下さい。
- 蒸気を吸入したり、皮フに触れたりすると健康障害や皮フ障害（特にカブレ）などを起こすことがあります。取り扱い時には、必要に応じて保護具を着用して下さい。（アレルギー体質の人は特に注意して下さい。）
- 一度開封した接着剤は、硬化がすすみますのでできるだけ早く使い切ってください。
- 使い残した場合は密封して保管して下さい。
- 直射日光を避け、子供の手の届かない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 使用後や休憩前には、必ず手洗いやウガイをして下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った場合は、すぐに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 身体や衣服に付いた時は、すみやかに洗い落として下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。

- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
- ご不明な点は当社営業担当にお問い合わせ頂くか、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。
- クイックMSをご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

- 掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお願い致します。

株式会社 **タイルメント** 本社/〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 TEL: 052-412-5300 FAX: 052-412-8900

東京支店 TEL: 03-3616-2201 FAX: 03-3616-3711	名古屋支店 TEL: 052-411-3511 FAX: 052-411-3516	仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753	広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666	北陸出張所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-6478	大垣工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090
大阪支店 TEL: 06-6386-6141 FAX: 06-6386-6146	札幌営業所 TEL: 011-717-5216 FAX: 011-717-5217	横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136	福岡営業所 TEL: 092-451-6503 FAX: 092-481-0621	技術開発センター FAX: 0584-89-8111 FAX: 0584-87-0010	

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

Eメールアドレス（会社窓口） [info@tilement.co.jp](mailto:info@tilement.co.jp)

関連企業 ◆株式会社イイズカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION.,LTD.