

石材・大形タイル用 粉末接着剤 テラタイト グレー

屋内外用

大形のクシ目ゴテを使用する事で5~15mmの不陸調整を可能にした接着モルタルです。合成樹脂の配合により、通常モルタルやセメントノロに比べ接着強度を飛躍的に向上させました。店舗工事や改装工事など石材や大形タイルの施工に適しています。



既調合セメントモルタル

粉末形

品名	容量	包装形態	梱包単位
テラタイト グレー	20kg	セメント袋	1

用途

適用箇所	屋内の壁面及び床面 屋外の壁面及び床面
適用下地	コンクリート、モルタル
適用 仕上げ材	壁 ・規格石材 (400角以下、厚み20mm以下) ・セラミックタイル(大形陶磁器質タイル)
	床 ・規格石材 (600角以下、厚み20mm以下) ・セラミックタイル(大形陶磁器質タイル)

標準使用量

6~10kg/m ²
0.10~0.16m ² /kg
2.0~3.3m ² /20kg (1袋)

性質

テラタイト グレー	
外観	灰色 粉末状
主成分	ポルトランドセメント
練り置き時間	60分以内/23℃
張付け可能時間	15分以内/23℃

標準配合比

	重量比	容積比
粉体	20kg	100
水	4.6kg	32

使用方法

【下地の処理及び準備】

1. 風雨や直射日光の影響を受ける屋外へ施工する場合は、当該部分に適切な養生を行います。
2. 下地表面の豆板やジャンカなどのもろい部分及び汚れは、接着不良の原因となりますので、清掃及び目荒らしを行い、確実に取り除きます。
3. 下地の吸水が激しい場合には、水湿しを行って下さい。

【混練り】

標準配合比に従ってテラタイトに水を徐々に加え適度な軟度に混練りします。

- チェック：・1回に混練りする量は、60分以内に使いきれれる量として下さい。
・60分以上経過したものは使用しないで下さい。

【塗布】

1. 張付けモルタルは必ずしごき塗りを行います。
2. 左官ゴテで所定の厚みに塗布します。
チェック：不陸調整が必要な場合は7mm以上のくし目ゴテを使用して下さい。
3. 1回当たりの塗布面積は2m²以内として下さい。

【仕上げ材の張り付け】

1. 張付けモルタル塗布後すぐに仕上げ材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。
チェック：張付け可能時間は環境温度により異なりますので、前もって確認して下さい。
2. 張り付けた仕上げ材は、タイル用振動機(ビブラート)や叩き板などを使って十分に圧着します。
3. 時々仕上げ材を剥がし、張付けモルタルの付着状態を確認します。

【目地直し】

目地直しは、仕上げ材張り付け後30分以内に行って下さい。

【清掃】

張り付けモルタルの硬化を見計らい、仕上げ材が動かなくなった時点で目地さらえ及び仕上げ材の清掃を行います。

【施工後の養生】

施工完了後、3日以上外力が加わらないように養生します。

【目地詰め】

3日以上養生した後、目地詰めを行います。

テラタイト ホワイト・テラタイト グレー

取り扱い上の注意事項

テラタイトを取り扱う時は、下記の項目を守って下さい。

- 指定用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- 品種の異なる材料と併用・混合しないで下さい。
- 5～35℃の環境で使用・保管して下さい。
- 取り扱い中は、防塵マスクや保護手袋を着用して下さい。
- 強いアルカリ性ですので、肌荒れやカブレを起こす事があります。直接皮フに触れないようにして下さい。
- 取り扱い場所及び作業箇所は換気をよくして下さい。また、施工後も数日間は十分な自然換気を行なって下さい。
- 湿気を避け水濡れがないようにして、乾燥した場所に保管して下さい。
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用後や休憩前には、必ず手洗いやウガイをして下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った場合には、直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮フや衣服に付いた場合は、速やかに洗い落として下さい。
- 使用後や休憩前には、必ず手洗いやウガイを行って下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるため、保管場所は食品と区別して下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ廃棄したり、流入させないで下さい。
- ご不明な点は、当社営業担当にお問い合わせ頂くか安全データシート(SDS)またはカタログをご参照下さい。
- テラタイトをご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

■ 警告及び注意



接触注意

- 掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお願いいたします。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部 / 〒453-0067 名古屋市中村区信勤町1-58 TEL: 052-412-7321 FAX: 052-412-8900

東京支店 TEL: 03-3616-2201 FAX: 03-3616-3711	名古屋支店 TEL: 052-411-3511 FAX: 052-411-3516	仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753	広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666	北陸出張所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-6478	大垣工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090
大阪支店 TEL: 06-6386-6141 FAX: 06-6386-6146	札幌営業所 TEL: 011-717-5216 FAX: 011-717-5217	横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136	福岡営業所 TEL: 092-451-6503 FAX: 092-481-0621		技術開発センター FAX: 0584-89-8111 TEL: 0584-87-0010

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業

◆株式会社イズカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION, L.TD.

1703Mac02