

JSIA F★★★★

板金用シーリング材 板金シリコン シリコンシーラント

国土交通省機械設備仕様適合品

カラータンや金属板などの接合部の充てん及び接合部のシーリング材です。空調ダクトのはぜ折り部やフランジのジョイント部のシーリングに適しています。



シリコン系シーリング材

化学反応形無溶剤タイプ

指定可燃物可燃性固体類

容量	包装形態	梱包単位
180ml	チューブ	10本入り箱×5

用途

亜鉛鉄板(カラー鉄板)・アルミ・ステンレスなどラッキングカバーの接合部のシーリング、屋根板金・桶受け板金の接合部のシーリング、設備用ダクトの接合部のシーリングなど。

性質

外観	ペースト状
色	ホワイト、クリアー、ニュークリーム シルバー、アイボリー、グレー
主成分	シリコン系
硬化時間	24時間/23℃

使用方法

【下地の清掃】

シーリングする面はよく乾燥させ、シーリング不良の原因となる、塗料・油・ホコリ・錆などを取り除きます。
チェック：水が付着している場合は、乾いた布で拭き取って下さい。

【シーリング】

1. チューブのキャップを専用ノズルに取り替え、ノズル先端を適度な箇所までカットします。
2. ノズル先端を塗布面にあて、絞り出しながら線状に塗布します。

チェック：・シーリング厚が薄くなると剥離の原因となります。できる限りシーリング厚は2mm以上にして下さい。
・余分に付着したものは硬化する前に拭き取って下さい。

【養生】

シーリング材が完全に硬化するまで(24時間以上)雨水がかかたり外力が加わらないように養生します。
チェック：養生時間は環境により異なります。

取り扱い上の注意事項

板金シリコンを使用する前に下記の項目を守って下さい。

- 一部の合成ゴムと接触すると変色することがありますので注意して下さい。
- 硬化時に密閉状態になるような条件では銅腐食が発生する場合がありますので注意して下さい。
- 外壁目地などに使用するとシーリング材表面及び目地周辺が汚れることがありますので、注意して下さい。
- 塗料の上塗りはできませんので注意して下さい。
- 本製品は硬化中にメチルエチルケトオキシム(MEKO)を発生します。MEKOは健康を害する恐れがありますので、換気を良くしてご使用下さい。
- 指定用途以外に絶対に使用しないで下さい。
- 品種の異なるシーリング材と併用・混合しないで下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 長時間にわたり皮フに付着したままにしないで下さい。
- 取り扱いは、皮フに触れないようにし、必要に応じて防毒マスク・保護メガネ・手袋などを着用して下さい。
- 開封したシーリング材はできるだけ速やかに使いきって下さい。
- 空気中の湿気で固まります。密栓して冷暗所で保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるため、保管場所は食品と区別して下さい。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った場合は、水でよく洗い流した後、眼科医の手当てを受けて下さい。
- 使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行って下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
- ご不明な点は当社営業担当にお問い合わせ頂くか、安全データシート(SDS)またはカタログをご参照下さい。
- 板金シリコンをご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

●掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。

●本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所・環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお願いいたします。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部/〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 TEL:052-412-7321 FAX:052-412-8900

東京支店 TEL:03-3616-2201
FAX:03-3616-3711

名古屋支店 TEL:052-411-3511
FAX:052-411-3516

仙台営業所 TEL:022-262-5751
FAX:022-262-5753

広島営業所 TEL:082-231-1200
FAX:082-231-7666

北陸出張所 TEL:076-237-7480
FAX:076-237-6478

大垣工場 TEL:0584-89-2225
FAX:0584-89-2090

大阪支店 TEL:06-6386-6141
FAX:06-6386-6146

札幌営業所 TEL:011-717-5216
FAX:011-717-5217

横浜営業所 TEL:045-242-7441
FAX:045-242-8136

福岡営業所 TEL:092-451-6503
FAX:092-481-0621

技術開発 TEL:0584-89-8111
センター FAX:0584-87-0010

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業

◆株式会社イイスカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION, LTD.

1808Mac06