

瓦用弾力性接着剤 瓦プロ1番

瓦同士の接着とズレ止め用の接着剤です。
瓦の隙間充てん、瓦のひび割れ補修にも使えます。



シリコン混和物

化学反応形無溶剤タイプ

指定可燃物可燃性固体類

容量	包装形態	梱包単位
333ml	カートリッジ	10×2

用 途

適用箇所	屋外の瓦
適用仕上げ材	瓦(釉薬瓦、いぶし瓦、塩焼き瓦、無釉瓦)

性 質

外 観	バテ状	
色	銀黒色、黒色	
張付け可能時間	5℃	15~20分
	23℃	15~20分
	35℃	10~15分
硬 化 時 間	5℃	48時間
	23℃	24~48時間
	35℃	24時間
標準施工温度	5~35℃	

選択上の注意事項

瓦プロ1番は指定用途の組み合わせ以外には使用しないで下さい。


使用方法

【下地材の確認と清掃】

1. 下地が乾燥していることを確認します。
2. 接着不良の原因となる、チリ、ホコリ・油分などを取り除きます。

【接着剤の塗布】

1. カートリッジ内部の保護皮膜を破ります。
2. カートリッジのノズル先端を使用部分に合わせてカットします。
3. カートリッジガンに装着し、接着する箇所に塗布します。



【瓦の張り付け】

接着剤塗布後、速やかに瓦を張り合せます。この時、接着剤と瓦を密着させるため押さえ付けるように張り合せて下さい。

チェック：いぶし瓦や接着しにくい瓦の表面については接着箇所をヤスリがけして下さい。

【清 掃】

施工後はみ出した接着剤はヘラなどで取り除きます。

【養 生】

施工後、接着剤表面が硬化するまで(約3~4時間)雨水などが掛からない様に養生します。

チェック：施工中・施工後3~4時間は雨の心配がない日を選んで施工して下さい。

施工上の注意事項

- 塗料で上塗りはできませんので注意して下さい。
- 外壁目地などに使用すると目地周辺が汚れることがありますので注意して下さい。
- 硬化時に密閉状態になるような条件では銅腐食が発生する場合がありますので注意して下さい
- 一部の合成ゴム(EPT、クロロプレンなど)と接触すると変色することがありますので注意して下さい。
- 指定用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- 品種の異なる接着剤や溶剤と併用・混合しないで下さい。
- 5~35℃の環境で使用・保管して下さい。
- 本製品は硬化中にメチルエチルケトオキシ(MEKO)を発生します。MEKOは健康を害する恐れがありますので、換気を良くして使用下さい。
- 使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。
- 開封した接着剤は、できるだけ早く使い切ってください。残った場合は粘着テープでノズルを完全密封して保管して下さい。

取り扱い上の注意事項

瓦プロ1番を使用する前に以下の項目を守って下さい。

- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用後や休憩前には、手洗い・ウガイをして下さい。使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。

瓦プロ1番

- 皮フや衣服に付いた時は洗い落として下さい。長時間にわたり皮フに付着したままにしないで下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
- ご不明な点は、当社営業担当にお問い合わせ頂くか、安全データシート（SDS）またはカタログをご参照下さい。
- 瓦プロ1番をご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

■警告及び注意



可燃性あり 有害性あり 火気厳禁 吸入注意

- 掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお願いいたします。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部 / 〒453-0067 名古屋市中村区信跡町1-58 TEL: 052-412-7321 FAX: 052-412-8900

東京支店 TEL: 03-3616-2201 FAX: 03-3616-3711	名古屋支店 TEL: 052-411-3511 FAX: 052-411-3516	仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753	広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666	北陸出張所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-6478	大垣工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090
大阪支店 TEL: 06-6386-6141 FAX: 06-6386-6146	札幌営業所 TEL: 011-717-5216 FAX: 011-717-5217	横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136	福岡営業所 TEL: 092-451-6503 FAX: 092-481-0621	技術開発センター FAX: 0584-89-8111 FAX: 0584-87-0010	

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業

◆株式会社イズカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION, LTD.

1701Mac03