

# 内装床タイル張り ひび割れ緩衝シート BTシート床用

下地の伸縮やクラックへの追従性に優れた、  
内装床タイル張りひび割れ緩衝シートです。



BTシート床用：ブチルゴム・ポリプロピレン

BTプライマー：合成ゴムラテックス

規 格	幅：0.96m 長さ：20m 厚み：0.75mm
包装形態	段ボール
梱包単位	1本（BTプライマー、塗布器具付）

## 用 途

適用箇所	屋内の床面 注) 床暖房など熱の影響を受ける箇所 には使用できません
適用下地	モルタル、コンクリート、合板
適用仕上げ材	床タイル

## 性 質

■ BTシート床用	
外 観	ゴム部：黒 不織布部：白
主 成 分	ブチルゴム・ポリプロピレン
■ BTプライマー	
外 観	淡黄色 粘稠液
主 成 分	合成ゴムラテックス
待 ち 時 間	15～30分/23℃
張付け可能時間	60分以内/23℃

## BTプライマー標準使用量

モルタル下地	80～150g/m <sup>2</sup>
コンクリート下地	6.6～12.5m <sup>2</sup> /kg
木質系下地	100～200g/m <sup>2</sup>
	5.0～10.0m <sup>2</sup> /kg

## 使用方法

### 【下地の確認】

- モルタル下地の場合  
下地は平坦に仕上げ、施工後2週間（冬期は4週間）以上養生し、よく乾燥している事を確認します。
- 合板下地の場合  
タワミのない厚手の合板を使用し、目違いや目地あきのない下地とします。

### 【下地の調整及び清掃】

- 1.モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材で平滑にします。
- 2.モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取り除いてから、下地補修材で平滑に仕上げます。
- 3.接着不良の原因となる、埃・油・錆・塗料などを取り除きます。

### 【BTプライマーの塗布】

- 1.BTプライマーを下表に準じて配合します。

チェック：製品特性上分離することがありますので、よく振ってから使用して下さい。

下 地	配合
・モルタル ・コンクリート ・合板	水で2倍に希釈

- 2.接着剤の塗布は専用コテハケを用いて行い、塗り溜まり及び塗りムラがないように均一に塗布します。

### 【BTシート床用の張り付け】

BTプライマーが乾燥（15～30分）した後、BTシート床用を張り始め、張付け可能時間内（60分以内）に張り終えます。

チェック：張付け可能時間は、環境温度により異なります。環境温度変化が異なる可能性のある場合（特に日当たりのいい場所）、十分に注意をして下さい。

### 【圧 着】

BTシート床用は、ハンドローラーなどでよく圧着して下さい。

## 取り扱い上の注意事項

■BTシート床用を取り扱う時は、下記の項目を守って下さい。

- 5～35℃の環境で使用・保管して下さい。
- 誤使用を防止するため、不明瞭な点は使用前にご相談下さい。
- 不明な点は、当社営業担当者にお問い合わせ頂くか、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

■BTプライマーを取り扱う時は、下記の項目を守って下さい。

- BTプライマーは、指定用途以外には絶対使用しないで下さい。
- 製品特性上分離することがありますので、よく振ってから使用して下さい。
- 品種の異なるプライマーや溶剤と併用・混合しないで下さい。
- 5～35℃の環境で使用・保管して下さい。（0℃以下では凍結することがあります）
- 取り扱い・作業個所は、換気を良くして下さい。また、施工後もプライマーが硬化するまで通常の換気（日常生活の程度、朝夕 1～2 時間）を行って下さい。

# BTシート床用

- 使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。
- 開封したプライマーは、できるだけ早く使い切して下さい。
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用後や休憩前には、手洗い・ウガイをして下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮フや衣服に付いた時は洗い落して下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために保管場所は食品と区別して下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
- ご不明な点は当社営業担当にお問い合わせ頂くか、安全データシート (SDS) をご参照下さい。
- BTシート床用をご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

●掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。

●本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお願いいたします。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部 / 〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 TEL: 052-412-7321 FAX: 052-412-8900

東京支店 TEL: 03-3616-2201 FAX: 03-3616-3711	名古屋支店 TEL: 052-411-3511 FAX: 052-411-3516	仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753	広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666	北陸出張所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-6478	大垣工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090
大阪支店 TEL: 06-6386-6141 FAX: 06-6386-6146	札幌営業所 TEL: 011-717-5216 FAX: 011-717-5217	横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136	福岡営業所 TEL: 092-451-6503 FAX: 092-481-0621		技術開発センター FAX: 0584-87-0010

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業

◆株式会社イイズカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION, LTD.

1703Mac01