

NSK F★★★★

内装用セメント系目地材 CG-411

CG-411はクラックや目地切れが生じにくく、ボード類下地のタイル目地に適しています。また、モルタル下地の収縮による剥離の防止にも効果のある既調合セメント目地材です。



ポルトランドセメント系目地材

粉体

容 量	包装形態	色	梱包単位
20kg	セメント袋	白色	1袋
10kg	セメント袋	白色、灰色、濃灰色、黒色	1袋

用 途

適 用 箇 所	屋内の壁面
適 用 タ イ ル	セラミックタイル(内装陶器質タイル)

性 質

外 観	粉体	
色	白色、灰色、濃灰色、黒色	
主 成 分	白色	白色ポルトランドセメント
	白色以外	ポルトランドセメント
1回の練り混ぜ量	1時間以内で使い切れる量	
練り置き時間	白色	10~15分/23℃
	白色以外	5~10分/23℃

標準使用量(施工可能面積)

タイルの種類	目地巾×目地深さ	標準使用量
100角 壁タイル	2mm×5mm	0.3~0.4kg/m ²
		2.5~3.0m ² /kg
		25~30m ² /10kg
		50~60m ² /20kg

使用方法

【確認と清掃】

- 1.仕上げタイルが動かないことを確認します。
- 2.目地充てん部のゴミ、埃、油分など、接着阻害となるものを取り除きます。

【混練り】

- 1.CG-411に、下記表を参考に水を徐々に加え、よく混練りします。

チェック：1回の混練り量は、1時間以内に使い切れる量とします。

CG-411		水
白色	20kg	6.6~7.0kg
	10kg	3.3~3.5kg
灰色、濃灰色、黒色	10kg	2.9~3.1kg

- 2.混練り後白色は10~15分(23℃)、その他の色は5~10分(23℃)間練り置き時間を取ります。

【目地詰め】

- 1.施工面に目地材を塗布し、目地用ゴムゴテを用いて、目地部が完全に充てんされるように塗り込みます。
チェック：余分な目地材はできるだけ取り除いて下さい。
- 2.目地ゴテなどで目地押さえを行い、コテムラのないように仕上げます。

【清 掃】

- 1.目地材の締まり具合を見計らい、ゴムゴテを用いてタイル表面の目地材を取り除き、さらに湿ったスポンジなどで拭き取ります。
- 2.目地材の硬化後、再度乾いた布で拭き取り仕上げます。

取り扱い上の注意事項

CG-411を使用する前に、下記の項目を守って下さい。

- 目地材用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- 混練り時の施工環境や下地の違いなどにより色に濃淡が生じることがありますので、施工条件の統一に配慮して下さい。
- 品種の異なる目地材と併用・混合しないで下さい。
- 5~35℃の環境で使用・保管して下さい。
- 取り扱い中は、防塵マスクや保護手袋を着用して下さい。
- 使い残したCG-411は湿気を避け水濡れがないようにして、乾燥した場所に保管して下さい。
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った場合には、直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮フや衣服に付いた場合は、速やかに洗い落として下さい。
- 食品用器具、容器などには使用しないで下さい。
- 使用後や休憩前には、必ず手洗いやウガイを行って下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるため、保管場所は食品と区別して下さい。

CG-411

- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ廃棄したり、流入させないで下さい。
- ご不明な点は、当社営業担当にお問い合わせ頂くか安全データシート(SDS)またはカタログをご参照下さい。
- CG-411をご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

■ 警告及び注意



接触注意

- 掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお願いいたします。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部 / 〒453-0067 名古屋市中村区信跡町1-58 TEL: 052-412-7321 FAX: 052-412-8900

東京支店 TEL: 03-3616-2201 FAX: 03-3616-3711	名古屋支店 TEL: 052-411-3511 FAX: 052-411-3516	仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753	広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666	北陸出張所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-6478	大垣工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090
大阪支店 TEL: 06-6386-6141 FAX: 06-6386-6146	札幌営業所 TEL: 011-717-5216 FAX: 011-717-5217	横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136	福岡営業所 TEL: 092-451-6503 FAX: 092-481-0621	技術開発センター FAX: 0584-87-0010	

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業

◆株式会社イズカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION, LTD.

2002Mac03