

JAIA F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

OAフロア、フリーアクセスフロア 支持脚用接着剤

FU-7

FU-7は、OAフロアやフリーアクセスフロア支持脚用接着剤です。コンクリートやモルタル面だけでなく、防塵塗料を塗布した下地面への施工も可能です。また、無溶剤タイプですので溶剤臭がありません。



ウレタン樹脂系接着剤

化学反応形無溶剤タイプ

指定可燃物可燃性固体類

容 量	包装形態	梱包単位
10kg	エコパック	1

用 途

適用箇所	屋内の床面
適用下地	コンクリート、防塵塗材仕上げ面 モルタル、防水塗材仕上げ面
適用材料	・OAフロア支持脚 ・フリーアクセスフロア用支持脚 ・各種金属金具

性 質

外 観	淡黄白色 ベースト状
主 成 分	ウレタン樹脂
手直し可能時間	3時間以内/23℃

標準使用量

100角ベースプレートの場合	25~35g / 本
	28~40本/kg
	285~400本/10kg

使用方法

【下地の確認】

下地はよく養生した乾燥面とし、水・汚れ・ホコリ・油分など接着不良の原因となるものを取り除きます。

【接着剤の塗布及び張り付け】

1. ヘラなどを用いて接着剤を支持脚プレート全面に塗布し、直ちに張り付けます。

チェック：接着剤が他の部分についた時は、すぐにウエスなどで拭き取って下さい。

2. 支持脚の張り付け後、十分に圧着します。

【手直し】

支持脚の手直しは約3時間以内（23℃）に行います。

チェック：手直し可能時間は環境温度や湿度により異なります。

【養生】

接着剤が硬化するまで（24時間/23℃）は、外力が加わらないように養生します。

取り扱い上の注意事項

FU-7を取り扱う時は、下記の項目を守って下さい。

- 接着用途以外には、絶対に使用しないで下さい。
- 沈降、分離が確認された場合には均一に攪拌してからご使用下さい。
- 品種の異なる接着剤や溶剤と併用・混合しないで下さい。
- 5~35℃の環境で使用・保管して下さい。
- 取り扱い場所及び作業場所は、換気を行って下さい。（施工中は窓を開け、施工後も日中は4~5日間、常に窓を開ける）
- 可燃性のある成分を含んでいます。使用時・取り扱い場所では、火気に注意して下さい。
- 保管・使用時は「消防法」や「労働安全衛生法」などに従って下さい。
- 使用時には必要に応じて保護メガネや保護手袋などの保護具を着用して下さい。
- 一度開封した接着剤は、できるだけ早く使い切ってください。（数日で硬化します）
- 使い残した接着剤は密封した上、場所を定めて保管して下さい。
- 皮フに触れるとカブレを起こすことがあります。直接皮フに触れないようにして下さい。（アレルギー体質の人は特に注意して下さい）
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気の良い場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

FU-7

- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮フや衣服に付いた時は洗い落として下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
- ご不明な点は、当社営業担当にお問い合わせ頂くか安全データシート(SDS)又はカタログをご参照下さい。
- FU-7をご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

■ 警告及び注意



可燃性あり 有毒性あり 皮膚刺激性あり 火気厳禁 吸入注意 接触注意

- 掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお願いいたします。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部 / 〒453-0067 名古屋市中村区信跡町1-58 TEL: 052-412-7321 FAX: 052-412-8900

東京支店 TEL: 03-3616-2201 FAX: 03-3616-3711	名古屋支店 TEL: 052-411-3511 FAX: 052-411-3516	仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753	広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666	北陸出張所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-6478	大垣工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090
大阪支店 TEL: 06-6386-6141 FAX: 06-6386-6146	札幌営業所 TEL: 011-717-5216 FAX: 011-717-5217	横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136	福岡営業所 TEL: 092-451-6503 FAX: 092-481-0621	技術開発センター FAX: 0584-89-8111 FAX: 0584-87-0010	

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業

◆株式会社イズカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION, LTD.

1509Mac06