

JAIA F★★★★

JAIA 4VOC基準適合



接着剤：フレックスマルチ、フレックスモザイク

外壁用有機系下地調整塗材 MEベース

下地の部分補修用に開発された有機系下地調整塗材です。ドライアウトや凍結の心配もなく、硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。



変成シリコーン樹脂系下地調整塗材

化学反応形無溶剤タイプ

指定可燃物可燃性固体類

容量	包装形態	梱包単位
2kg	フィルムパック	9

用途

適用箇所	屋外の壁面
適用下地	コンクリート、モルタル、 押出成形セメント板
適用接着剤	・フレックスマルチ ・フレックスモザイク

標準使用量(コンクリート、モルタル下地の場合)

塗布厚1mmの場合	2.1~2.5kg/㎡
-----------	-------------

性質

外観	グレー色 マスチック状		
主成分	変成シリコーン・エポキシ樹脂系		
	5℃	23℃	35℃
施工可能時間	90分以内	40分以内	15分以内
硬化時間	3日	1日	1日

使用方法

【下地の調整及び清掃】

下地は施工後2週間（冬期は4週間）以上養生し、よく乾燥していることを確認します。

チェック：若齡下地、浮き水がある下地への施工は接着不良の原因となりますので避けて下さい。

【MEベースの塗布】

下地に擦り込むように塗り付けた後、所定の厚さになるよう塗り付けます。

チェック：・施工可能時間内に平滑に均して下さい。施工可能時間を超過すると表面に凹凸が残る可能性があります。
・一度の塗布厚は5mm以下とし、二度塗りまでの補修として下さい。

【接着剤の塗布】

接着剤の塗布はMEベースが硬化していることを確認した後、フレックスマルチやフレックスモザイクでタイルを張り付けて下さい。

チェック：詳細は当社弾力性接着剤などの使用方法をご確認ください。

取り扱い上の注意事項

MEベースを使用する前に、下記の項目を守って下さい。

- MEベースを室内で使用される際には当社営業にご相談下さい。
- 空気の対流が少ない箇所で使用すると、湿度、温度などの条件により、臭気が残る可能性があります。使用に際しては、当社営業担当にご相談下さい。
- 下地調整用途以外に絶対に使用しないで下さい。
- 品種の異なる下地調整塗材と混合しないで下さい。
- 5~35℃の環境で使用・保管して下さい。
- 可燃性があります。使用時・取り扱い場所では火気に注意して下さい。
- 保管・使用時は「消防法」や「労働安全衛生法」などに従って下さい。
- MEベースは皮フに触れたり蒸気を吸入すると、健康障害や皮フ障害（特にカブレ）などを起すことがあります。使用時は保護具を着用して下さい。
- 開封したMEベースは、できるだけ早く使い切して下さい。
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行って下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮フや衣服に付いた時は洗い落として下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。

- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
- ご不明な点は当社営業担当にお問合せ頂くか、安全データシート（SDS）またはカタログをご参照下さい。
- MEベースをご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

■警告及び注意



可燃性あり 有毒性あり 皮膚刺激性あり 火気厳禁 吸入注意 接触注意

- 掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお願いいたします。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部 / 〒453-0067 名古屋市中村区信跡町1-58 TEL: 052-412-7321 FAX: 052-412-8900

東京支店 TEL: 03-3616-2201 FAX: 03-3616-3711	名古屋支店 TEL: 052-411-3511 FAX: 052-411-3516	仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753	広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666	北陸出張所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-6478	大垣工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090
大阪支店 TEL: 06-6386-6141 FAX: 06-6386-6146	札幌営業所 TEL: 011-717-5216 FAX: 011-717-5217	横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136	福岡営業所 TEL: 092-451-6503 FAX: 092-481-0621	技術開発センター TEL: 0584-89-8111 FAX: 0584-87-0010	

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業

◆株式会社イズカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION, LTD.

1807Mac06