

JIS K 6804 F★★★★★

JAIA 4VOC基準適合

## 木工事用接着剤 W-2

W-2は木工事に適した酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤です。木工造作工事や家具・建具など木工関係全般に使用できます。接着速度や硬化後の耐湿性に優れた非引火性の接着剤です。



酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤

水性エマルジョン形

容量	包装形態	梱包単位
3kg	ポリ容器	6
3kg	ポリ袋	6

### 用途

- 木工事全般
- 石こうボードの接着
- ほぞの固定
- 各種合板の接着
- つき板
- 紙や竹の接着

### 性質

外観	乳白色 粘稠液
主成分	酢酸ビニル樹脂系エマルジョン
張り付け可能時間	10分以内/23℃

### 標準使用量

150~200g/㎡・5~6.6㎡/kg・15~20㎡/3kg

### 使用方法

#### 【下地の調整】

1. 接着面は平滑で不陸のないようにし、充分乾燥させます。
2. 接着不良の原因となるホコリや油分などを取り除きます。

#### 【接着剤の塗布】

ヘラやブラシ、ローラーなどを利用して接着面に接着剤を塗布します。

チェック：粗面に接着しなければならない時は、接着剤を両面に塗布するか2回塗りをして下さい。

#### 【張り付け】

1. 接着剤塗布後直ちに張り始め、張り付け可能時間内に張り終えます。

チェック：・張り付け可能時間は、環境条件や接着剤の塗布量により異なります。

・接着剤がはみだした時は直ちに拭き取って下さい。

・接着剤塗布後、張り付け可能時間を過ぎた箇所は、乾燥した接着剤を削り取り、接着剤を塗布し直して下さい。

2. 張り付け後、十分に圧着します。

チェック：圧着時間は、夏季で30~60分、冬季で60~120分として下さい。

#### 【養生】

接着剤が硬化するまで（夏期で24時間以上、冬期で48時間以上）外力を加えないように養生します。

チェック：接着剤が硬化するまでにズレや剥がれの恐れがある場合は、テープや釘、タッカーなどで仮固定して下さい。

### 取り扱い上の注意事項

W-2を取り扱う時は、下記の項目を守って下さい。

- 接着用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- 品種の異なる接着剤や溶剤と併用・混合しないで下さい。
- 5~35℃の環境で使用・保管して下さい。（0℃以下では凍結する場合があります）
- 取り扱い場所及び施工場所は換気を行って下さい。又、施工後も接着剤が硬化するまで、自然換気（日常生活の程度、朝夕1~2時間）を行って下さい。
- 使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。
- 開封した接着剤は、できるだけ早く使い切ってください。
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用後や休憩前には、手洗い・ウガイをして下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮フや衣服に付いた時は洗い落して下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
- ご不明な点は当社営業担当にお問い合わせ頂くか、安全データシート（SDS）またはカタログをご参照下さい。
- W-2をご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

●掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。

●本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされまようお薦めします。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部/〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 TEL:052-412-7321 FAX:052-412-8900

東京支店 TEL:03-3616-2201 FAX:03-3616-3711	名古屋支店 TEL:052-411-3511 FAX:052-411-3516	仙台営業所 TEL:022-262-5751 FAX:022-262-5753	広島営業所 TEL:082-231-1200 FAX:082-231-7666	北陸出張所 TEL:076-237-7480 FAX:076-237-6478	大垣工場 TEL:0584-89-2225 FAX:0584-89-2090
大阪支店 TEL:06-6386-6141 FAX:06-6386-6146	札幌営業所 TEL:011-717-5216 FAX:011-717-5217	横浜営業所 TEL:045-242-7441 FAX:045-242-8136	福岡営業所 TEL:092-451-6503 FAX:092-481-0621		技術開発センター FAX:0584-89-8111 0584-87-0010

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業

◆株式会社イズカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION, LTD.

1904Mac08