

JAIA F★★★★

無垢フローリング用(無溶剤)接着剤

フロアーウッド
U-SF

フロアーウッドU-SFは、無垢フローリング材(直張り)の施工に適した低臭タイプの1液ウレタン樹脂系無溶剤形接着剤です。



ウレタン樹脂系接着剤

化学反応形無溶剤タイプ

指定可燃物可燃性液体類

容 量	包装形態	梱包単位
5kg	アルミパック	3 (コテ付)

用 途

適用箇所	屋内の床面
適用下地	コンクリート、モルタル、合板、SL材、 床暖房パネル (アルミニウム板・亜鉛メッキ鋼板など)
適用材料	無垢フローリング材(直張り)、 複合・防音フローリング材

選択上の注意事項

- ・フロアーウッドU-SFは指定用途の組み合わせ以外には使用しないで下さい。
- ・接着施工する前に床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は使用しないで下さい。

標準使用量(モルタル下地・合板下地の場合)


400~600g/㎡	1.7~2.5㎡/kg
------------	-------------

性 質

外 観	淡黄色 粘稠液
主 成 分	ウレタン樹脂
張付け可能時間	60分以内

使用方法

1. 下地は養生した乾燥面とし、凹凸・不陸・目違いなどがないように仕上がっていることを確認します。
 2. 下地面及び被着材のゴミ・ホコリ・油分・レタンスなどを取除きます
 3. 規定のクシ目ゴテを使用して、塗り溜りや塗りムラができないように、均一に塗布します。
 4. 接着剤塗布後すぐに床材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。
- 注) SL材下地及び接着剤の吸い込みが大きい緩衝材が裏打ちされたフローリング材では、接着剤の塗布量が不足し張付け可能時間が短くなる場合があります。
5. 床材の張付け後、充分に圧着し、1~2時間後に再度圧着します。
 6. 接着剤が硬化するまで(夏期24時間以上、冬期48時間以上)重量物の運搬や歩行をしないように養生します。



施工上の注意事項

- 製品が完全硬化するまで臭いが残ることがあります。施工中だけでなく、施工後1週間程度空気がこもらない工夫を行って下さい。
- 開封時に上澄み液がある場合は、袋内で上下によく混合してから使用して下さい。
- 指定用途以外には、絶対に使用しないで下さい。
- 品種の異なる接着剤や溶剤と併用・混合しないで下さい。
- 5~35℃の環境で使用・保管して下さい。
- 取り扱い場所及び作業場所は、換気を行って下さい。又、施工後も製品が硬化するまで通常の換気(日常生活の程度、朝夕1~2時間)を行って下さい。
- 可燃性のある成分を含んでいます。使用時・取り扱い場所では、火気に注意して下さい。
- 保管・使用時は「消防法」や「労働安全衛生法」などに従って下さい。
- 使用時には必要に応じて保護具を着用して下さい。
- 一度開封した接着剤は、できるだけ早く使い切ってください。(数日で硬化します)

フロアーウッドU-SF

取り扱い上の注意事項

フロアーウッドU-SFを使用する前に、下記の項目を守って下さい。

- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用後や休憩前には、手洗い・ウガイをして下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚や衣服に付いた時は洗い落して下さい。
- 食品用器具、容器等には使用しないで下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
- ご不明な点は、当社営業担当にお問い合わせ頂くか、安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- フロアーウッドU-SFをご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

■警告及び注意



可燃性あり



有害性あり



皮膚刺激性あり



火気厳禁



吸入注意



接触注意

- 掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお願い致します。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部／〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 TEL：052-412-7321 FAX：052-412-8900

東京支店 TEL：03-3616-2201 FAX：03-3616-3711	名古屋支店 TEL：052-411-3511 FAX：052-411-3516	仙台営業所 TEL：022-262-5751 FAX：022-262-5753	広島営業所 TEL：082-231-1200 FAX：082-231-7666	北陸営業所 TEL：076-237-7480 FAX：076-237-6478	大垣工場 TEL：0584-89-2225 FAX：0584-89-2090
大阪支店 TEL：06-6386-6141 FAX：06-6386-6146	札幌営業所 TEL：011-717-5216 FAX：011-717-5217	横浜営業所 TEL：045-242-7441 FAX：045-242-8136	福岡営業所 TEL：092-451-6503 FAX：092-481-0621	技術開発センター TEL：0584-89-8111 FAX：0584-87-0010	

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業 ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION.,LTD.

260600